

BORDEAUX

2016-04-10 07:26:29

A mix of different kinds of clay forms the basis for this facing brick. This special mix of clays is ideally suited for the manufacturing of hand form bricks. By using specific sand types for surface covering, the desired colour is achieved.

KOLORY

Cegły i płytki ręcznie formowane w ciemnoczerwonym odcieniu. Bordeaux jest częścią kolekcji Finesse, składającej się z lekko zaciemionych, pastelowych kolorów, łagodzących industrialny i surowy styl cegły. Delikatny i miękki charakter barw nadaje obiektom subtelności i pełnego uroku efektu.

FORMAT

HAND FORM

WF 212 x 101 x 51 mm

From one series to another, the average size may slightly differ.

INDIVIDUAL CHARACTERISTICS



NEN EN 771-1 Cat. I - HD

Norm. compressive strength	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Dimensions: tolerance category	T2
Dimensions: range category	R1
Dimensional stability	NPD (No performance determined)
Adhesive strength (mortar)	$0,15 \text{ N/mm}^2$ ($0,30 \text{ N/mm}^2$)
Active soluble salts	S2
Reaction to fire	Euroclass A1 (TOC < 0,1%)
Water absorption	$\leq 14\% \text{ m/md}\%$ (m/md)
Initial rate of water absorption	$>4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}$; IW4
Water vapour diffusion coefficient	5/10 (EN 1745)
Net dry density	kg/m^3 (D1)
Gross dry density	1780 kg/m^3 (D1)
Equivalent thermal conductivity	0,52 W/m.K
Freeze / thaw resistance	F2
Dangerous substances	NPD (No performance determined)

Plants:

Vandersanden Hedikhuizen
Bokhovenseweg 8
5256 TC HEDIKHUIZEN (NL)

Vandersanden Spijk
Spijksedijk 25
6917 AD SPIJK (NL)